

メタカラー SKWFL 不燃 面材シリーズ

特 特寸カットを工場にて承りますので、お問い合わせください。


接着剤と両面テープの併用がお勧めです。製品は片面仕様です。

価格に関しては価格表P10をご覧ください

国土交通省認定の不燃材料 認定番号No.NM-1543



※SKWFL重量:5.1kg/m²



	W	L	梱	曲げ加工最小R
NEW SKWFL-3X6 鏡面 HL #800	914	1,829	2	出隅 350R 入隅 350R 柱 350R

取り扱い上の注意

- SKWFLはステンレスと樹脂の複合材です。割れ難い材料ですが、衝撃や下地の状況によっては外観に歪みが発生する恐れがあります。運搬・保管および加工・施工時の取り扱いに十分ご注意ください。
- 温度による伸縮性がありますので突き合わせ施工は避けてください。
- 表面保護フィルムは、必ず最後に剥がしてください。また、表面保護フィルムは長時間屋外にさらされると経時変化により、糊残りなどが生じる可能性がありますので、ご注意ください。
- ※製品は片面仕様です。
- R曲げ加工に関してはP46をご覧ください。

メタカラーSKWFL(厚さ:2mm)は
ステンレス(厚さ:2mm)の約3分の1の軽さ

5.1kg/m ²	メタカラーSKWFLは ステンレスの約3分の1	
メタカラーSKWFL		15.8kg/m ²
ステンレス板		

メタカラー SKWF 不燃 面材シリーズ

特 特寸カットを工場にて承りますので、お問い合わせください。

接着剤と両面テープの併用がお勧めです。製品は片面仕様です。


価格に関しては価格表P10をご覧ください

国土交通省認定の不燃材料 認定番号No.NM-1966



※SKWF重量:7.0kg/m²

[積水樹脂プラメタル(株)認定取得品]



	W	L	梱	曲げ加工最小R
SKWF-3X6 HL	914	1,829	2	出隅 400R 入隅 400R 柱 400R
SKWF-3X8 HL	914	2,455	1	出隅 400R 入隅 400R 柱 400R

用途

- 不燃仕様の内外装
- 店舗装飾内外装
- 看板、標識、案内板
- キッチンパネル など

使用例



取り扱い上の注意

- SKWFはステンレスと樹脂の複合材です。割れ難い材料ですが、衝撃や下地の状況によっては外観に歪みが発生する恐れがあります。運搬・保管および加工・施工時の取り扱いに十分ご注意ください。
- 温度による伸縮性がありますので突き合わせ施工は避けてください。
- 表面保護フィルムは、必ず最後に剥がしてください。また、表面保護フィルムは長時間屋外にさらされると経時変化により、糊残りなどが生じる可能性がありますので、ご注意ください。
- ※製品は片面仕様です。
- R曲げ加工に関してはP46をご覧ください。

メタカラーSKWF(厚さ:3mm)は
ステンレス(厚さ:3mm)の約3分の1の軽さ

7.0kg/m ²	メタカラーSKWFは ステンレスの約3分の1	
メタカラーSKWF		23.7kg/m ²
ステンレス板		

SKWFL・SKWF(SKWFはヘアーラインのみとなります)



鏡面 ヘアーライン #800鏡面