

施工マニュアル 【FB・巾木シリーズ】

施工・加工工具

	施工方法	加 工	その他加工	
		切 断	出隅・入隅	曲 げ
FBシリーズ SK巾木シリーズ	●接着剤により取付け	スライドマルノコ バンドソー マルノコ盤 シャーリング 【推奨刃はP50を参照】	●裏面中央Vミゾ付出隅・ 入隅用ヤク物タイプを使用	●工場加工 【曲げ加工最小Rは P17～20を参照】
ソフト巾木	●接着剤により取付け※1		●現場加工	●現場加工

※1 軟質塩ビ用接着剤にて施工してください。必ずニトリルゴム系と表記されているものをご使用ください。
10℃以下の気温条件下での施工にあたっては、ドライヤー等で温めてから施工してください。

取付下地別 推奨接着剤

	プラスターボード (基材:紙・布)	塩ビ壁紙※1 (基材:軟質塩ビ)	化粧合板※2 (基材:ポリエステル・メラミン)	木・ハードボード	モルタル・コンクリート
無溶剤系	コニシPX2000 コニシPX8000	コニシ内装職人	コニシPX2000 コニシPX8000	コニシPX2000 コニシPX8000	コニシPX2000 コニシPX8000 コニシ高性能コンクリート用
溶剤系	コニシG103※3 コニシG10Z コニシG17 コニシGクリアー	コニシG103※3	コニシG103※3 コニシG10Z コニシG17 コニシGクリアー	コニシG103※3 コニシG10Z コニシG17 コニシGクリアー	コニシ耐熱ハケ塗りHG コニシG11Z

※1 エンボス仕上げの壁紙は接着施工できません。※2 化粧合板の仕上げによっては接着強さが足りない場合があります。化粧合板メーカーにお問い合わせください。
※3 G103はF☆☆☆☆は取得しておりません。※4 スプレータイプの接着剤は塗布量不足になる恐れがありますのでご使用にならないでください。

ソフト巾木SKSシリーズはニトリルゴム系と表記されているものをご使用ください。

参考納り図

仕上	クロス貼り・塗装仕上	化粧板(ポリエステル・メラミン)	化粧木板・シート	クロス貼り・塗装仕上
下地	プラスターボード	木	木	モルタル・コンクリート
巾木タイプ				